

Aplicaciones **Mormix**

1. FÁBRICA DE LADRILLO COMÚN



Características del mortero a emplear:

Resistencias	M-40 y M-80
Consistencias	Entre 140 y 180 mm
Tiempo de trabajabilidad	8, 24, 36, 72 horas
Tamaño máximo del árido	de 2 a 5 mm
Densidad del mortero fresco	1,80 ± 0,10 g/cm ³
Conductividad Térmica	0,75 Kcal/m.h °C

¿Cómo se aplica correctamente?

- Las piezas de albañilería que presenten una elevada absorción, deberán humedecerse.
- La colocación se hará a restregón, no pudiendo moverse la pieza una vez efectuada la operación.
- Si fuera necesario modificar una pieza, se eliminaría el mortero reemplazándolo por material fresco.
- La altura de la fábrica construida en un día no debe ser excesiva dependiendo del espesor del muro y de las condiciones medioambientales.
- La fábrica recién construida se mantendrá húmeda aplicando un riego suave al día siguiente de la aplicación.

VENTAJAS **Mormix**

- Resistencia uniforme y controlada
- Homogeneidad de color
- Trabajabilidad constante
- Reducida absorción capilar de agua
- Perfecto relleno de las juntas
- Fácil control de calidad