

Aplicaciones **Mormix**

1. Enfoscados



Características del mortero a emplear:

Resistencias	M-40 y M-80 (*)
Consistencias	Entre 160 y 190 mm
Tiempo de trabajabilidad	8, 24, 36 horas
Tamaño máximo del árido	de 2 a 3 mm
Densidad del mortero fresco	$1,80 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$
Conductividad Térmica	0,75 Kcal/m.h °C

(*) Preferentemente el M-80 dada su mayor durabilidad, impermeabilidad y adherencia.

¿Cómo se aplica correctamente?

- La superficie del soporte debe ser rugosa y estar limpia.
- Antes de enfoscar, debe humedecerse el soporte para evitar una pérdida prematura del agua del mortero.
- Transcurridas 24 horas de la ejecución, se mantendrá húmeda la superficie del enfoscado.
- Para enfoscados con espesores superiores a 15 mm., se realizará en varias capas, siendo la más resistente la del interior.
- No se aplicará una segunda capa hasta que la primera haya fraguado.
- No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que el mortero haya fraguado.

VENTAJAS **Mormix**

- Facilidad de aplicación
- Ausencia de fisuras
- Acabados uniformes
- Reducida absorción capilar de agua
- Mayor resistencia a las heladas
- Mejor aislamiento
- Fácil control de calidad

Relación de empresas fabricantes

<u>Andalucía</u>	Almería	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 950.14.21.71
	Cádiz	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 956.14.35.13
	Córdoba	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 957.32.53.65
	Granada	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 958.46.75.46
	Huelva	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 959.28.24.71
	Jaen	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 953.25.02.45
	Málaga	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 95.223.99.65
	Sevilla	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 95.437.10.04
<u>Asturias</u>	Asturias	Hormigones El Caleyó S.A.	Tf. 985.79.67.49
<u>Baleares</u>	Mallorca	Auxiliar Ibérica S.A.	Tf. 971.20.40.50
<u>Cantabria</u>	Cantabria	Cande S.A.	Tf. 942.25.02.12
<u>Castilla - La Mancha</u>	Albacete	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 967.24.27.88
	Ciudad Real	Horci S.A.	Tf. 926.22.14.27
	Cuenca	Extran S.A.	Tf. 969.22.19.48
	Guadalajara	Aridos Pascual S.A.	Tf. 949 20 00 43
<u>Castilla - León</u>	Burgos (capital)	Horypre S.A.	Tf. 947.43.10.11
	Burgos (Aranda de Duero)	Excavaciones Gerardo de la Calle S.A.	Tf. 947.50.41.10
	Burgos (Miranda de Ebro)	Hormigones Miranda S.A.	Tf. 947.32.58.11
	León	Hormigones La Estrella S.A.	Tf. 987.41.30.74
	Valladolid	Hormica S.A.	Tf. 983.25.65.49
<u>Cataluña</u>	Barcelona (Vic)	Forpla S.A.	Tf. 93.886.08.30
	Lleida	Balni S.A.	Tf. 973.75.03.11
<u>Comunidad Autónoma de Madrid</u>	Madrid	Mormasa	Tf. 91.444.49.60
<u>Comunidad Valenciana</u>	Alicante	Hormigones del Vinalopó S.A.	Tf. 96.511.44.60
	Alicante	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 96.595.50.50
	Castellón	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 964.28.30.00
	Valencia	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 96.351.64.44
	Valencia	Hormigones del Vinalopó S.A.	Tf. 96.144.54.11
<u>Extremadura</u>	Badajoz	Hormigones Hércules S.A.	Tf. 924.25.10.45
<u>Galicia</u>	la Coruña	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 981.26.06.84
	Lugo	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 982.20.91.21
	Orense	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 988.22.60.96
	Pontevedra	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 986.26.90.00
<u>La Rioja</u>	Logroño	Crihosa - Horae S.A.	Tf. 941.22.07.74
	Alfaro	Morteros Alfaro S.L.	Tf. 941.18.37.63
<u>País Vasco</u>	Vizcaya	Hormigones Vascos S.A.	Tf. 94.443.79.68