

Aplicaciones **Mormix**

4. Solados (terrazos, piezas cerámicas,...)



Características del mortero a emplear:

Resistencias	M-40
Consistencias	Entre 120 y 160 mm
Tiempo de trabajabilidad	8, 12 horas
Tamaño máximo del árido	de 2 a 5 mm
Densidad del mortero fresco	$1,85 \pm 0,10$ K g/cm ³

¿Cómo se aplica correctamente?

- Por extensión: Se extiende y nivela el mortero sobre la superficie a cubrir y se logra la unión entre el mortero y la pieza, mediante la aplicación de una lechada de cemento, ya sea como tal, o hecha in situ sobre el propio mortero, espolvoreando cemento y humedeciéndolo antes de la colocación de la pieza.
- Por colocación pieza a pieza: Se coloca el mortero en el suelo en cantidad suficiente para que una vez colocada la pieza sobre él y nivelada mediante una serie de golpes, rellene totalmente la parte inferior de la pieza.
- Colocación de las piezas con cementos cola: En este caso se extiende y nivela la superficie de mortero, y una vez endurecido y estabilizado, se colocan las piezas con cementos cola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Se dispondrán juntas entre piezas de ancho no inferior a 1 mm. (NTE)
- Se respetarán las juntas de dilatación a lo que la marca la Norma Tecnología de la Edificación Revestimientos de suelos Rígidos (NTE RSR)

VENTAJAS **Mormix**

- Facilidad de aplicación
- Resistencia adecuada al uso y uniforme
- Menor riesgo de fisuras
- Mayor tiempo abierto de colocación de las piezas

Relación de empresas fabricantes

<u>Andalucía</u>	Almería	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 950.14.21.71
	Cádiz	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 956.14.35.13
	Córdoba	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 957.32.53.65
	Granada	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 958.46.75.46
	Huelva	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 959.28.24.71
	Jaen	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 953.25.02.45
	Málaga	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 95.223.99.65
	Sevilla	Hormigones y Minas S.A.	Tf. 95.437.10.04
<u>Asturias</u>	Asturias	Hormigones El Caleyó S.A.	Tf. 985.79.67.49
<u>Baleares</u>	Mallorca	Auxiliar Ibérica S.A.	Tf. 971.20.40.50
<u>Cantabria</u>	Cantabria	Cande S.A.	Tf. 942.25.02.12
<u>Castilla - La Mancha</u>	Albacete	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 967.24.27.88
	Ciudad Real	Horci S.A.	Tf. 926.22.14.27
	Cuenca	Extran S.A.	Tf. 969.22.19.48
	Guadalajara	Aridos Pascual S.A.	Tf. 949 20 00 43
<u>Castilla - León</u>	Burgos (capital)	Horypre S.A.	Tf. 947.43.10.11
	Burgos (Aranda de Duero)	Excavaciones Gerardo de la Calle S.A.	Tf. 947.50.41.10
	Burgos (Miranda de Ebro)	Hormigones Miranda S.A.	Tf. 947.32.58.11
	León	Hormigones La Estrella S.A.	Tf. 987.41.30.74
	Soria	Hormisoria, S.L.	Tf. 975.21.40.32
	Valladolid	Hormica S.A.	Tf. 983.25.65.49
<u>Cataluña</u>	Barcelona (Vic)	Forpla S.A.	Tf. 93.886.08.30
	Lleida	Balni S.A.	Tf. 973.75.03.11
<u>Comunidad Autónoma de Madrid</u>	Madrid	Morma S.A.	Tf. 91.444.49.60
<u>Comunidad Valenciana</u>	Alicante	Hormigones del Vinalopó S.A.	Tf. 96.511.44.60
	Alicante	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 96.595.50.50
	Castellón	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 964.28.30.00
	Valencia	Corporación F. Turia S.A.	Tf. 96.351.64.44
	Valencia	Hormigones del Vinalopó S.A.	Tf. 96.144.54.11
<u>Extremadura</u>	Badajoz	Hormigones Hércules S.A.	Tf. 924.25.10.45
<u>Galicia</u>	La Coruña	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 981.26.06.84
	Lugo	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 982.20.91.21
	Orense	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 988.22.60.96
	Pontevedra	Prebetong Galicia S.A.	Tf. 986.26.90.00
<u>La Rioja</u>	Logroño	Crihosa - Horae S.A.	Tf. 941.22.07.74
	Alfaro	Morteros Alfaro S.L.	Tf. 941.18.37.63
<u>País Vasco</u>	Vizcaya	Hormigones Vascos S.A.	Tf. 94.443.79.68